

耐久型農POフィルム



みかど長寿®

特許第649616号
特許第680378号
特許第680379号



軽くて、群を抜く持ちの良さ、ベタツキもありません。
雨よけハウスの外張り、ハウスカーテン材として最適。

みかど長寿の特長(ポイント)

① みかど長寿は、全光線透過率は90%に達し、作物の色つきも良く、光合成の活性化を促します。
又、汚れにくく、耐久性にも優れております。
※ハウス外張りの場合バンドは不要です。

② ハウス内の保温性は、カーテン・トンネルと併用することにより、作物の生育適温が得られます。

③ 軽く、ベタツキにくい特長があり、外張り・カーテン器材への負荷が軽減され作業性に優れております。



みかど長寿の規格 ◆ (トンネル・カーテン・外張り用) 水滴防止

規格	フィルム幅(cm)	長さ(m)	梱包単位
LL50A LL70A	185	100	2本
	210	100	2本
	230	100	2本
	270	100	2本※
	300	100	2本※
	330	100	2本※
	360	100	1本
	400	100	1本
	420	100	1本
	460	100	1本
	540	100	1本
600	100	1本	

規格	フィルム幅(cm)	長さ(m)	梱包単位
LL100A	135	100	1本
	150	100	1本
	185	100	1本
	210	100	1本
	230	100	1本
	270	100	1本
	300	100	1本
	360	100	1本
	400	100	1本
	460	50	1本
	540	50	1本
	600	50	1本
	700	50	1本

※mカット加工も出来ますのでお問い合わせください。

※70Aは1本梱包

■当社農POフィルムの耐久性の目安

当社農POフィルムには全て星のマークが印刷されています。
ご使用に際してのおおよその耐久年数を表しますのご参考にしてください。

規格	耐久年数
50A	1年 ★
70A	1.5年~2年 ★★
100A	2~3年 ★★★

農POフィルムに関するご注意

- フィルムには表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるようにお張りください。
- フィルムの展張の際、シワ・タルミは禁物です。シワがよらないよう展張し、奥行き再サイド方向にフィルムを固定して下さい。
- PO系のフィルムは、温度差による伸縮性があります。低温時の展張は、高温になるとフィルムが伸びハタツきます。その際は増締めを行って下さい。
- 使用時に農POフィルムと塩ビフィルムと密着させて(重ねて)使用することは避けてください。
- 腐食はフィルムの劣化を促進させますので、硫酸燐酸や硫酸系薬剤の使用は避けて下さい。
- 塩ビフィルム用のハウスのバンドを使用すると摩擦により破れることがあります。
- 保管時・展張時には、直射日光や水濡れにご注意下さい。熱融着の原因となります。
- 防露性能に関してはハウス内の環境条件(温度・湿度)や、外気温の急激な変化により露やモヤが発生することがあります。
- 使用後のフィルムの焼却を禁止されております。適切な処理に努めて頂くようお願いいたします。