

耐久型農PO<sup>®</sup>フィルム

みかど化工の  
ユニーク農材



# みかど長寿<sup>®</sup>

特許第649616号  
特許第680378号  
特許第680379号

軽くて、群を抜く持ちの良さ、べとつきもありません。  
雨よけハウスの外張り、ハウスカーテン材として最適。

- ハウス外張り用とハウスカーテン用の2種類があります。

特性に差異はありませんが、地域の気象、栽培作物に応じて自由に選べるように、次の厚さのフィルムを用意してあります。

ハウス外張り用 0.1mm 0.13mm

ハウスカーテン用 0.05mm 0.07mm

- 全光線の透過率は90%にも達し、農POのなかでも特に優れています。日中の最高気温はやや低めで、保温力は農ポリと同程度です。
- 汚れが少なく、耐久性に優れています。過去20年以上に亘る実績により好評を得ています。
- 軽く、べとつきがなく、展張、開閉、保管時の融着が少なく、作業性でも一段と優れています。
- 耐風強度も抜群。温度による伸び縮みが少なく、風によるバタつきがなく、裂け目の走る心配もありません。ハウス外張りの場合、バンドは不要です。
- 使用後のフィルムの焼却は禁止されています。適正処理に努めてください。







■ ハウス外張りへの利用

- 汚れが少なく耐久性は農ビ以上、園芸用ハウス全般の外張りに利用出来ます。
- ハウス内の保温性は、カーテンやトンネルと併用することによって、農ビのハウスに遜色のない作物の成育適温が得られます。
- 水稲、野菜の育苗用ハウスに利用した場合、農ビのハウスに比べてハウス内湿度は低く健苗育成となります。
- ナスの色つきもよく、マルハナバチなどの活動には全く影響ありません。
- 耐久性、透明度が優れ、雨除け栽培ハウスに最適です。


■ ハウスカーテンへの利用

- 耐久性に優れており、全光線透過率の高いフィルムの下でも、より長期の展張が可能となります。
- 軽くべたつきが少なく、展張や開閉作業は楽に出来ます。
- すべりやすく、カーテン器材への負荷が軽減され、損傷も少なくなります。

■ ご使用上のご注意

- 無滴性はフィルムのオモテ・ウラで差がありますので文字が外側から読めるように展張して下さい。
- 硫黄剤など、一部の農薬はフィルムの劣化を促進させることがありますのでご注意ください。
- 高温条件では、フィルムどうしが融着することがありますので保管にご注意下さい。(折り重ねた状態で直射光下での放置は厳禁です)

■ 耐久性比較 (当社試験圃場・パイプハウス密封張り)



■ みかど長寿の規格

◆ (ハウス外張用) 水滴防止

規格	フィルム幅	長さ	本/1棚
LL100A	135cm	100m	1本
	150cm	100m	1本
	185cm	100m	1本
	210cm	100m	1本
	230cm	100m	1本
	270cm	100m	1本
	300cm	100m	1本
	400cm	100m	1本
	460cm	50m	1本
	540cm	50m	1本
600cm	50m	1本	
700cm	50m	1本	

◆ (ハウスカーテン用) 水滴防止

規格	フィルム幅	長さ	本/1棚
LL50A	185cm	100m	2本
LL70A	210cm	100m	2本
	230cm	100m	2本
	270cm	100m	50A-2本 70A-1本
	300cm	100m	50A-2本 70A-1本
	360cm	100m	1本
	420cm	100m	1本
	460cm	100m	1本
	540cm	100m	1本
	600cm	100m	1本

■ 当社製フィルム耐久性の目安

1年	★
1.5年~2年	★★
2年	★★★
2~3年	★★★★
4~5年	★★★★★

